

사용 상 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 진행된 테스트와 실측 값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 바뀔수 있습니다.
따라서 이 들 특성 데이터에 대하여 참고 값으로 보증 값은 아닙니다.
사용 전에 이 제품의 용도·환경이 적합한지 확인 후 사용하여 주십시오.
- 피착체 면의 오염, 먼지, 티끌, 기름, 수분 등은 충분히 제거한 후 접합하여 주십시오.
피착체 표면에 기름, 수분이 남아있을 경우 접착이 충분히 발휘 될 수 없습니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 이뤄진 데이터로 저온(5℃이하)의 경우 접착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.
- 테이프의 재 접착은 피하여 주십시오. 또한 접착 후 수 시간은 그 상태로 놓아 두십시오.
접착은 접착 후 24시간부터 48시간 경과하지 않으면 충분한 접착력을 발휘하기 어렵습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳을 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하(온도30℃이상 습도50%이상 염수) 노출되지 않도록하여 주십시오.
- 테이프의 보증기간은 미 개봉 상태에서 출하 후 6개월 입니다

2022年4月27日 発行

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>