

## SARAS CC シリーズ

**構造** SARASシリーズは、液晶ポリマーから作られたフィルムグレードです

- 特徴**
- 1.優れた耐熱性
  - 2.低吸湿性(低誘電率)
  - 3.250℃での熱成形
  - 4.ガスバリア特性
  - 5.非常に高い引張強度(200 MPa)および引張弾性率(30 GPa)
  - 6.無配向のフィルム

**構成**



**基本特性**

製品	厚み
	(mm)
SAR CC	0.05

**ご使用上の注意**

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。  
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。  
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。  
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

共同技研化学株式会社  
〒359-0011  
埼玉県所沢市南永井940番地  
TEL 04-2944-5151  
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp  
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>